

Technical Data Sheet

製品情報 | PRODUCT INFORMATION

製品名 Product name	LIMEX Pellet INJ PP60-19M
製品構成 Contents of product	炭酸カルシウム Calcium Carbonate : 55-65% ポリプロピレン Polypropylene : 35-45% 添加剤 Additives 0-10%
保管条件 Storage	直射日光の当たらない乾燥した場所で保管する Keep in dry and under cover place

代表値 | REPRESENTATIVE VALUES

項目 Item	分析方法 Test Method	単位 Unit	値 Data
MFR MFR	ISO 1133	g/10min	20
シャルピー衝撃強度 Charpy Impact Strength	ISO 179	kJ/m2	3.4
曲げ強さ Flexural Strength	ISO 178	MPa	26
曲げ弾性率 Flexural Modulus of Elasticity	ISO 178	MPa	2500
引張降伏応力 Tensile Strength at Yield	ISO 527	MPa	14
破壊点伸び率 Elongation at Break	ISO 527	%	2
灰分 Ash content	ISO 3451-1	%	60
比重 Specific gravity	ISO 1183	g/cm3	1.5
水分 Moisture content	電子式水分計による By Electronic moisture meter	%	0.05

* 上記値は代表値であり、保証値ではありません。

* Figures above are representative values and not guaranteed values.